



Dämmen mit
Blaswolle

März 2015

Einblasdämmung für den Holzbau

SUPAFIL Timber Frame: natürlich, sauber, sicher

Vorteile

- speziell für das Einblasen in Holztragkonstruktionen entwickelt
- geeignet für Neubau und Sanierung
- Naturprodukt aus Sand und Soda ohne Zusatzstoffe wie Bindemittel oder Flammschutzmittel
- wirtschaftlich durch niedrige Rohdichte



Verpackungseinheiten:

16,6 kg pro Sack
26 Säcke pro Palette
24 Paletten pro LKW-Zug

Artikelnummer:

288326

Die neue Blaswolle-Generation

SUPAFIL Timber Frame für ein rasches, sauberes und effizientes Dämmen im Holzbau



- Mit SUPAFIL Timber Frame (Lambda-Wert 0,034 W/mK) ist schon ab 160 mm Dicke ein hoher thermischer Komfort (U-Wert $\leq 0,20$ W/m²K) sehr wirtschaftlich zu erzielen.



- SUPAFIL Timber Frame ist nichtbrennbar gemäß EN 13501, Brennbarkeitsklasse A1



- Naturprodukt aus den Rohstoffen Sand und Soda, frei von jeglichen Zusatzstoffen wie Bindemittel oder Flammschutzmittel.



- SUPAFIL Timber Frame entspricht ÖNORM EN 14064-1
- Rohdichte ≥ 30 kg/m³
- fugenlose Dämmung
- kein Verschnitt
- schalldämmend
- geringes Transportvolumen
- staubarm bei der Verarbeitung
- nicht hygroskopisch
- resistent gegenüber Schimmelbefall
- für große Transporthöhen geeignet



SUPAFIL

Einbaudicke [mm]	Wärmedurchlasswiderstand R_0 [m ² K/W]	Einblasmenge [kg/m ²]	Anzahl der Säcke für 100 m ² * [Stk.]
80	2,35	2,80	17
100	2,90	3,50	21
120	3,50	4,20	26
140	4,10	4,90	30
160	4,70	5,60	34
180	5,25	6,30	38
200	5,85	7,00	43
220	6,45	7,70	47
240	7,05	8,40	51
260	7,60	9,10	55
280	8,20	9,80	59
300	8,80	10,50	64
320	9,40	11,20	68
340	10,00	11,90	72

* bei Rohdichte von 35 kg/m³

